

Fiche Technique

Profitextra Turquoise Lisse (PTS t)

Données Techniques

Méthode de production	spunlace
Composition	pulpe de bois 54 % polyester 46 % sans liant
Couleur	turquoise
Poids	± 70 gr/m ²
Épaisseur	± 0,31 mm
Résistance à la rupture	209,6 N/5cm (MD) 44,1 N/5cm (CD)
Résistance au déchirement	4,5 N/5cm (MD) 13,4 N/5cm (CD)
Élongation	20,6 % (MD) 122,4 % (CD)
Capacité d'absorption	418 %
Rapidité d'absorption	36,2 s/5cm

Caractéristiques

- ✓ hygiénique
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ usage à sec & humide
- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ résiste aux acides & solvants
- ✓ très absorbant
- ✓ sans silicone
- ✓ **Certificat Contact Alimentaire**



Applications



Aérospatial



Agro-Alimentaire



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Labo



Mécanique



Imprimerie



Médical



Nettoyage

Emballage



Bobine prédécoupée



Bobine en boîte distributrice



Plié en boîte (distributrice)



Boîte distributrice



Wipe-Pack

Ces données sont informatives et sans engagement. Ecoline ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agit pas de spécifications mais de caractéristiques typiques. La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf exception. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.