

Fiche Technique

Profitextra Blanc Lisse (PTS w)

Données Techniques

| | |
|------------------------------|--|
| Méthode de production | spunlace |
| Composition | pulpe de bois 57 % polyester 43 % sans liant |
| Couleur | blanc |
| Poids | ± 68 gr/m ² |
| Épaisseur | ± 0,35 mm |
| Élasticité | 19,0 kg/50MM (MD) 5,9 kg/50MM (CD) |
| Élongation | 25 % (MD) 109 % (CD) |
| Capacité d'absorption | 450 % |

Caractéristiques

- ✓ hygiénique
- ✓ pauvre en peluche
- ✓ ne raye pas
- ✓ usage à sec & humide
- ✓ très solide
- ✓ sans liant
- ✓ résiste aux acides & solvants
- ✓ résistant au chlore
- ✓ très absorbant



Applications



Aérospatial




Agro-Alimentaire



Automobile



Industrie



Micro-industrie



Labo



Mécanique



Imprimerie



Médical



Nettoyage

Emballage



À plat en boîte



Bobine
prédécoupée



Bobine en boîte
distributrice



Plié en boîte
(distributrice)



Boîte
distributrice



Wipe-Pack