

SPECIFICATION TECHNIQUES

NOVOLIN

TYPE

50VPK

Composition	70% viscosse et 30% polyester. Bon absorption. Imprégnée d'une acryliques à base d'eau.	
	U.M.	Valeur
Poids	(g/m ²)	50 ± 8%
Imprégnation	(%)	10 – 12%
Epaisseur	(mm)	0,5 ± 0,10
Force du élastique MD	(daN)	min. 6,0
Force du élastique CD	(daN)	min. 2,2
Elongation MD	(%)	≤ 60
Elongation CD	(%)	≤ 130
Capacité d'absorption d'eau	(%)	≥ 800
Pluche	(g/m ²)	≤ 1,2
<p>Tous les tests seront fait après des méthodes de tests recommander par l'EDANA pour les non-wovens. Valeurs moyennes du 50 seul tests min.</p>		
Protection personnel / environnement : Non applicable		
Maniable et stockage : Normal exigence		
Mesure premier secours : Pas de spécifique mesure nécessaire		
<p>Waddinxveen, 10-07-2018</p>		