

TECHNISCHE GEGEVENS

NOVOLIN

TYPE

50VPK

Compositie	70% Viscose en 30% Polyester Goed absorptie vermogen Geïmpregneerd met een acryl op waterbasis	
	U.M.	Waarde
Gewicht	g/m ²	50 ± 8%
Impregnering	%	10-12%
Dikte (niet geïmpr.)	mm	0,5 ± 0,10
Elasticiteit MD	daN	min. 6,0
Elasticiteit CD	daN	min. 2,2
Rekbaarheid MD	%	≤ 60
Rekbaarheid CD	%	≤ 130
Water opname	%	≥ 800
Pluizen	g/m ²	≤ 1,2
<p>Alle testen worden uitgevoerd met door de EDANA aanbevolen testen voor droge nonwovens. Gemiddelde waarden zijn van 50 tests min.</p>		
<p>Persoonlijke / milieu bescherming : Niet van toepassing</p>		
<p>Omgang en opslag : Normale eisen</p>		
<p>Eerst hulp maatregelen : Geen speciale maatregelen nodig</p>		
<p>Waddinxveen, 10-07-2018</p>		